







SÅ HÄR APPLICERAR DU EN IMPRESSAL-DEKAL FRÅN IWACO

1. Se till att underlaget är rent från smuts och fett
2. Ta bort det undre lösa skyddspappret
3. Lägg dekalen med limsidan nedåt, på den plats där den ska sitta
4. Börja gnugga i ett hörn och fortsätt över hela dekalen, så att bärarpappret släpper från själva dekalen
5. Lyft bort bärarpappret försiktigt genom att dra av det i en skarp vinkel från dekalen!



IMPRESSAL

Beskrivning:

Transfern består av enbart färger och lacker samt ett adhesiv.

Tryckteknik:

Silk-screen-förfarande; kan också fås i tonande färger, dock specialproduktion

Format:

Max.format 470 x 720 mm

Bärarpapperet är då 4 mm större på alla sidor.

Bärarpapperet kan också stansas i önskat format

Färger:

Alla färger möjliga, inkl metall- och fluorescerande.

Samtliga färger motsvarar normen EN 71, del 3.

Motståndskraft:

72 tim efter att dekalen applicerats vid en temperatur av minst +10 grad C uppnås optimal motståndskraft.

Vidhäftning:

Enl DIN 30616 på rostfritt underlag:
11,8 N enl FINAT FTM 3.

Gallerristn.test: Enl DIN 53151: G0 till G1

Ljus- och väderbeständighet:

Lacker och färger ypperligt motståndskraftiga mot blekning och påverkan av dagsljus och väderförhållanden. Passar särskilt bra för långtidsbruk. Vid simulering enl DIN 53387: Oförändrat efter 2500 tim vilket motsvarar ungefär ca 5 år i mellaneuropeiskt klimat. Testning utomhus enl DIN 53386: Ingen förändring efter 4 år.

Beständighet mot temperatursväng:

Enl DIN 30646, cykler: 8 tim - 40 grad C, 16 tim + 80 grad C, totalt efter 168 tim växling, ingen förändring syns.

Droppbeständighet:

Enl DIN 50017, efter 1000 tim ingen förändring

Formatförändring:

Enl DIN 53377, vid 70 grad C, efter 8 tim, ingen krympning el svällning (dvs ingen förändring av formatet)

Nötningstålighet:

Mekanisk nötning: Enl DIN 53754, Taber-Maskin, CS 17 skiva, vardera 500 g, 270 – 500 varv, allt efter tjocklek. Tjockleken varierar med antalet färger.

Beständighet mot hetta:

Vid 100 grad C, 100 tim, ingen förändring av färg och lacker, dvs ingen förändring i bildfilmen.

Kortfristigare även högre temperaturbelastning

Beständighet mot lösningsmedel:

Beständig kortfristig mot oljor, bensin, svaga alkalier och syror

Mjukgörarvandring/ blödningsrisk:

Ingen risk föreligger i allmänhet

Överlackeringsmöjlighet:

I de flesta fall ej nödvändigt, men kan göras. Vi vill dock påpeka att detta alltid måste testas.

Lagringstid:

Minst 3 år, dock ej i direkt solljus eller vid värmekälla

Rengöring:

Med vatten och vanliga rengöringsmedel, högtryckstvätt upp till 30 bar.

Kan tas bort med:

Kemiskt: Färglösningsmedel

Mekaniskt: Nötas ner varvid limrester kan tvättas bort med tvättbensin.

Specialutföranden:

Spegelvänt tryck, med förstärkt adhesiv, för överlackering, dubbelsidigt, med löpnummer medelst håltagning i bildfilmen.

Iwaco AB

Jan 07



Box 279 · S-183 23 Täby
Telefon 08-768 05 50
www.iwaco.se